

Buchensägeholz



Wir bieten unseren Waldbesitzern an, in den nächsten Wochen Buchensägeholz auszuhalten und über uns zu vermarkten.

Auch Kleinstmengen können gemeldet werden.

Sortiment	Aushaltung		
Buchensägeholz	Länge		S. U.
	Stock	max.	100cm
	Zopf	min.	30cm

Folgende Längen sind möglich:

Fixlängen 3,10m oder 5,10m + jeweils 20cm
 Langholz ab 5,70m Baumfallend (max. Länge 16m)

Qualitäten und Anforderungen:

	B	C	D
Stärkeklasse	ab Stkl. 3b	ab Stkl. 3b	ab Stkl. 4
Mindestlänge	3,40 m	2,50 m	2,50 m
Rotkern	bis 1/3 des Stirnflächen-durchmessers	bis 50 % des Stirnflächen-durchmessers (Abhängig vom Vorhandensein sonstiger Merkmale)	keine Anforderung
Spritzkern	nicht zulässig	bis 20 % des Stirnflächen-durchmessers	keine Anforderung
Nekrose	nicht zulässig	bedingt zulässig: in Abhängigkeit von Ausdehnung des Kerns u. dem Vorhandensein anderer Merkmale	zulässig
Drehwuchs	bis 8 cm/lfm	bis 12 cm/lfm	zulässig
Krümmung	auf 3,40 m geringe einfache Krümmung zulässig, die die Ausbeute nicht wesentlich mindert	einfache Krümmung (je Verarbeitungslänge*); keine mehrfache Krümmung, sägefähig ohne größere Ausbeuteverluste	Krümmung zulässig
Mantelrisse (bis 1m)	zulässig, die verbleibende nicht gerissene Länge beträgt mindestens 3,40 m	zulässig, die verbleibende nicht gerissene Länge beträgt mindestens 2,50 m	zulässig, die verbleibende nicht gerissene Länge beträgt mindestens 2,50 m
Zwiesel und Steiläste	nicht zulässig, vergüten	nicht zulässig, vergüten	zulässig
allgemein		gesund verwachsene Äste bis 8 cm, keine Weißfäule	keine hohlen Stämme, Weißfäuleregelung siehe S. 3
Grundsätzlich ist auf eine saubere, stammebene Entastung zu achten.			

Quelle: Leitfaden Aufarbeitung Buchensägeholz - Polimeter Massivholz GmbH & Co.KG

Einen Leitfaden mit Sortierungshilfe finden Sie auf unserer Homepage oder erhalten Sie auf Anfrage.

Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, uns vorab zu informieren, wenn Sie vorhaben Buchensägeholz auszuhalten und über uns zu vermarkten.

Gegebenenfalls müssen Mengen < 20fm auf die jeweiligen Sammlagerplätze verbracht werden.